

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Keramikpaste für die Montage von tribologisch stark belasteten Bauteilen

Produktbeschreibung

HELVOSYT KMP 2 ist eine vielseitig einsetzbare Hochleistungs-Keramikpaste auf einer synthetischen Grundölbasis mit mittlerer Viskosität. Hohe Anteile an keramischen Festschmierstoffen, mit besonders geringer Teilchengröße, ermöglicht HELVOSYT KMP 2 einen exzellenten Wirkungsgrad bei höchsten Temperaturen, Drücken sowie korrosiven Einflüssen.

HELVOSYT KMP 2 bewährt sich bei Temperaturen bis 160 °C als wasserbeständiges Schmier- und Montagefett mit sehr guter Haftung auf allen metallischen Oberflächen. Bei dauerhaft hohen Temperaturen bis zu 1400 °C verbleiben die Festschmierstoffe im Reibkontakt und wirken Tribokorrosion oder dem Fressen effektiv entgegen.

Bei statischen Anwendungen eignet sich HELVOSYT KMP 2 als Montagepaste für Übergangs- und Spielpassungen, um einer Passungskorrosion effektiv vorzubeugen. Die Anzugsmomente bei Schraubverbindungen werden optimiert und lassen sich nach langer Gebrauchsdauer, trotz tribologisch starker Beanspruchung, einfacher demontieren. Der niedrige Reibkoeffizient von HELVOSYT KMP 2 erlaubt auch einen Einsatz bei Weichstählen und schützt vor Gewindeverformungen. HELVOSYT KMP 2 wird zudem in langsam laufenden, dynamischen Anwendungen z. B. Führungsschienen eingesetzt.

Anwendungsgebiete

HELVOSYT KMP 2 eignet sich hervorragend für: Bremsnocken, Bremsbackenabstützungen, Verbindungen der Bremsklötze, Schraubverbindungen, Keile und Keilnuten, Presssitze, Gewinde der Ventilspindeln, Bolzen und Schrauben im Kraftwerksbereich oder Passungen etc.

HELVOSYT KMP-Spray wird speziell für schwer zugängliche Reibstellen oder für einen Dünnfilmauftrag verwendet.

Qualitätsmerkmale

- **sehr gute Haftfähigkeit**
- **dampf- und wasserbeständig**
- **Höchste thermische Belastbarkeit**
- **extremes Druckaufnahmevermögen**
- **hervorragender Korrosionsschutz**
- **besonders oxidationsbeständig**
- **gut abdichtend**

Anwendungshinweis

- Bauteile oder sonstige Schmierstellen bitte vor Anwendung gründlich reinigen ggf. entfetten. Wir empfehlen zur Reinigung unseren Spezialentfetter HELVOSYT BRS oder ein ähnliches Produkt.
- Das Aufbringen des Produktes kann mit automatischen Systemen oder manuell z. B. per Pinsel, Spatel oder Fettpresse erfolgen.
- Für die Verwendung in geschlossenen Lagern nicht geeignet.
- Für HELVOSYT KMP-Spray gelten zusätzliche aerosoltypische Hinweise, die Sie bitte dem Etikett entnehmen.

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Keramikpaste für die Montage von tribologisch stark belasteten Bauteilen

Technische Kenndaten

Produktbezeichnung	HELVOSYT KMP 2	HELVOSYT KMP-Spray
Artikel-Nr.	42	42/38
Farbe	weiß	weiß
Struktur	glatt / weich	glatt / weich
NLGI-Klasse	2	2
Temperatur-Einsatzbereich	-30 °C bis 1400 °C ¹	-30 °C bis 1400 °C ¹
Tropfpunkt DIN ISO 2176	nicht tropfend	nicht tropfend
Basisöl	synthetisch	synthetisch
Festschmierstoffe	hoher Anteil keramischer Festschmierstoffe	hoher Anteil keramischer Festschmierstoffe
Teilchengröße der Festschmierstoffe	0,07 µ (98%) - 5 µ (2%)	0,07 µ (98%) - 5 µ (2%)
Basisölviskosität, DIN EN ISO 3104 bei 40 °C	ca. 120 mm ² /s	ca. 120 mm ² /s ²
Dichte bei 20 °C	1,31 g/cm ³	1,31 g/cm ³
Korrosionsschutz, DIN 51 802	0 Korrosionsgrad	0 Korrosionsgrad
Salzsprühnebeltest	> 500 h	> 500 h
Oxidationsstabilität, 100h/99 °C, DIN 51 808	< 0,3 bar	< 0,3 bar
VKA Schweißkraft, DIN 51 350-4	5500 N	5500 N
Walkpenetration, DIN ISO 2137	265-295	265-295
Wasserbeständigkeit, DIN 51 807-1	1-90	1-90
Die Lagerfähigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum beträgt bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebilde, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt)	2 Jahre	2 Jahre

¹ Wirksamkeit der Festschmierstoffe

² Nach Verflüchtigung des Treibgases

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen geprüften Standards. Deren Werte ändern sich jedoch durch anwendungsspezifische Einflüsse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung). Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Grundsätzlich empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen oder ggf. Laborprüfungen.

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Keramikpaste für die Montage von tribologisch stark belasteten Bauteilen

Liefergebinde

Verpackungseinheit

500 ml Spray	12 x 500 ml
500 g Pull-Off Kartusche	10 x 500 g bzw. 24 x 500 g
500 g Lube-Shuttle Kartusche	10 x 500 g bzw. 24 x 500 g
100 g PE-Dose	
1 kg PE-Dose	6 x 1 kg
5 kg PE-Eimer	
25 kg PE-Hobbock	
180 kg Stahlfass	
weitere Gebinde auf Anfrage	

CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kennzeichnungspflichtig. Bitte DIN-Sicherheitsdatenblatt beachten ggf. anfordern.

Sicherheitsdatenblätter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie über unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns anfordern.

„Expertise in lubricants“

bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung tribologischer Lösungen. Spezialisierung und Flexibilität machen uns zu einem leistungsstarken Partner unserer Kunden. Anwendungs- und Prozesssicherheit stehen bei uns im Vordergrund. Unsere Spezialschmierstoffe sorgen für reibungslose Wirtschaftlichkeit.

Schmierstoff-Technik René Völkel

Telgenkamp 36

48249 Dülmen / Germany

T. +49 (0) 2594 91742-00

F. +49 (0) 2594 91742-20

info@schmierstoffe.de

www.schmierstoffe.de

Zertifiziertes Unternehmen

DIN EN ISO 9001 / 14001 / 21469