

## LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3

Langzeitschmierfett mit außerordentlich hoher Haft- und Abdichtwirkung unter extremen Einflüssen

### LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series

#### PFPE Spezial-Schmierfette. Effizient bei extremer Belastung

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series wurde für tribologisch extrem beanspruchte Anwendungen entwickelt, bei denen konventionelle mineral-, synthese- oder silikonölbasierende Schmierfette versagen. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series basiert ausschließlich auf Perfluorpolyetherölen (PFPE). LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series sind chemisch inerte Langzeit- oder Lebensdauerschmierfette. Sie zeichnen sich durch eine einzigartige Stabilität gegenüber höchsten Temperaturen und chemischen Einflüssen, wie z. B. hochkonzentrierte Laugen, Säuren, Gase und organische Lösemittel aus. Gleichzeitig weisen sie eine optimale Kunststoff- und Elastomer-verträglichkeit, sowie einer Reihe weiterer exzellenter physikalischer Eigenschaften auf.

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series schützt extrem beanspruchte Bauteile dauerhaft vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall. Ob Einzelkomponenten, Baugruppen oder Fertigungsprozesse - LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series sorgt für Funktionalität, Sicherheit und Lebensdauer. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series eröffnet Konstrukteuren und Anwendern neue Möglichkeiten und führt aus ökonomischer Sicht zu enormen Einsparpotenzialen. Anwendungsspezifische Einzel- oder Mischeinflüsse erfordern eine individuell abgestimmte Performance aus unterschiedlichen PFPF-Grundölen, Konsistenzgebern oder auch Additiven. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series wird speziell auf diese Anforderungen hin abgestimmt

### Produktbeschreibung

**LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 ist speziell für die Langzeitschmierung von Bauteilen abgestimmt, die thermisch und mechanisch extremen Belastungen, auch im Hochvakuum, ausgesetzt sind. Die Performance von LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 bietet dabei eine außerordentlich hohe Haft- und Abdichtwirkung.**

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 basiert auf einem umfassend stabilen, Perfluorpolyetheröl (PFPE) mit hoher Viskosität. Den Konsistenzgeber bildet ein mikrofeiner Polytetrafluorethylen (PTFE).

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 bietet eine niedrige innere Reibung und Verdampfungsrate über den weiten Temperaturbereich sowie ein enormes Lasttragevermögen. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 ist beständig gegenüber Wasser, aggressiven Medien und fast allen Lösungsmitteln.

Die spezielle Performance ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 eignet sich hervorragend für thermisch, physikalisch und durch Medien stark beeinflusste Anwendungen bei gleichzeitig gegebener Langzeit- oder Lebensdauerschmierung. LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 bietet durch seine außerordentlich hohe Haft- und Abdichtwirkung einen exzellenten Bauteileschutz und trägt somit aktiv zur Prozesssicherheit bei.

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47 ist in 3 unterschiedlichen NLGI-Klassen verfügbar.

## LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3

Langzeitschmierfett mit außerordentlich hoher Haft- und Abdichtwirkung unter extremen Einflüssen

### Anwendungsgebiete

Als Langzeitschmierfett bietet LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 durch seine hohe Haft- und Abdichtwirkung, einen umfassenden Schutz für Wälzlager, Führungen und mechanischen Bauteilen, die höchsten Temperaturen und extremen chemisch-physikalischen Einflüssen ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 eine zuverlässige Lösung bei der Schmierung von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen in chemisch-aggressiver Umgebung oder im Hochvakuum.

LUBRIFLUOR<sup>®</sup> P 47-3 wird für die Lagerschmierung verwendet, wo herstellerseitig eine NLGI-Klasse 3 gefordert ist.

### Qualitätsmerkmale

- **herausragende Langzeitschmierung**
- **sehr hohe thermische Belastbarkeit**
- **hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und aggressiven Medien wie z. B. konzentrierte Säuren und Laugen**
- **neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren**
- **enorme Haft- und Abdichtwirkung**
- **hohes Lastragevermögen**
- **hohe Oberflächenaffinität**
- **exzellente Strukturstabilität**
- **niedrige Verdampfungsrate**
- **geringer Dampfdruck**
- **beständig im Hochvakuum**

### Anwendungshinweis

- LUBRIFLUOR<sup>®</sup> Series ist mit anderen PFPE-basierenden Produkten mischbar. Eine Mischung mit andersartigen Grundölen ist in jedem Fall zu vermeiden. Bitte Reinigungsempfehlung beachten.
- Bauteile oder sonstige Schmierstellen bitte vor Erstanwendung rückstandsfrei reinigen ggf. entfetten.  
Reinigungsempfehlung:  
HEVOCLEAN PFPE eignet sich speziell zur Reinigung von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen bereits PFPE Schmierfette verwendet wurden. HELVOSYT BRS eignet sich hervorragend zur Reinigung von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen konventionelle Schmierfette verwendet wurden.
- Bei Lagerbefetzungen sind unbedingt die Produktdichte von 1,92 g/cm<sup>3</sup> sowie die Vorschriften des Herstellers zu beachten.
- Bei der Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren empfehlen wir vor Serienanwendungen eine Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen.
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei), z. B. Silikone oder silikonhaltige Substanzen.

# LUBRIFLUOR® P 47-3

Langzeitschmierfett mit außerordentlich hoher Haft- und Abdichtwirkung unter extremen Einflüssen

## Technische Kenndaten

Artikel-Nr.	307
Farbe	weiß
Struktur	glatt / weich
NLGI-Klasse	3
Temperatur-Einsatzbereich	-20 °C bis +280 °C
Kurzzeitig bis	+290 °C
Tropfpunkt DIN ISO 2176	nicht tropfend
Basisöl	hochviskoses Perfluorpolyetheröl (PFPE)
Konsistenzgeber	mikrofeines Polytetrafluorethylen (PTFE)
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei 20 °C	1850 mm <sup>2</sup> /s
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei 40 °C	510 mm <sup>2</sup> /s
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei 100 °C	47 mm <sup>2</sup> /s
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei 200 °C	7 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	135
Verdampfungsrate 24h bei 205 °C	0,5 %
Dampfdruck bei 20 °C	3,0 x 10 <sup>-12</sup>
Flammpunkt	keiner, nicht brennbar
Pour Point	-25 °C
Vier-Kugelapparat (VKA) DIN 51350-4	> 8500 N
Drehzahlfaktor (n x dm)	ca. 250.000
Dichte bei 20 °C	1,92 g/cm <sup>3</sup>
Die Lagerfähigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum beträgt bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebilde, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt)	5 Jahre

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen geprüften Standards. Deren Werte ändern sich jedoch durch anwendungsspezifische Einflüsse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung etc.) Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bitte kontaktieren Sie dazu unsere technische Anwendung. Grundsätzlich empfehlen wir die Durchführung von Prüfungen und Versuchen in Ihrer Anwendung.

# LUBRIFLUOR® P 47-3

Langzeitschmierfett mit außerordentlich hoher Haft- und Abdichtwirkung unter extremen Einflüssen

## Liefergebinde

## Verpackungseinheit

100 g Tube	
100 g PE-Dose	
250 g PE-Dose	
1 kg PE-Dose	6 x 1 kg
800 g Pull-Off Kartusche	10 x 800 g
800 g Lube-Shuttle Kartusche	10 x 800 g
10 kg PE-Hobbock	
45 kg PE-Hobbock	
weitere Gebinde auf Anfrage	Minder Mengen auf Anfrage

## CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnungspflicht (Stand: 06/2015)

## Sicherheitsdatenblätter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie über unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns anfordern.

„Expertise in lubricants“

bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung tribologischer Lösungen. Spezialisierung und Flexibilität machen uns zu einem leistungsstarken Partner unserer Kunden. Anwendungs- und Prozesssicherheit stehen bei uns im Vordergrund. Unsere Spezialschmierstoffe sorgen für reibungslose Wirtschaftlichkeit.

**Schmierstoff-Technik René Völkel**

**Telgenkamp 36**

**48249 Dülmen / Germany**

**T. +49 (0) 2594 850 14**

**F. +49 (0) 2594 899 76**

**info@schmierstoffe.de**

**www.schmierstoffe.de**

**Zertifiziertes Unternehmen**

**DIN EN ISO 9001 / 14001 / 21469**